



Tvrdý voskový olej PREMIUM

- Hartwachs-Öl -

Na bázi přírodních olejů, především na podlahy a nábytek v interiéru




Odstín	Dostupnost				
	Počet kusů na paletě	360	672	200	22
	Balení	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	83	01	03	20
	Číslo výrobku				
bezbarvý	0695	■	■	■	■
speciální odstíny	0668		■	■	
borovice (RC 270)	1353		■	■	
pinie (RC 260)	1354		■	■	
teak (RC 545)	1355		■	■	
kaštan (RC 555)	1357		■	■	
ořech (RC 660)	1362		■	■	
dub rustikální (RC 360)	1363		■	■	
intenzivní bílá	110030		■	■	

Spotřeba

Cca 10-50 ml/m² na jeden nátěr
Spotřeba je silně závislá na savosti dřeva a konečného předbrušení.



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Dřevěné podlahy a schody
- Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva
- Panely a lišty
- Korkové podlahy
- Vzhledem k častému zatížení vodou používejte pro kuchyňské pracovní desky Olej na pracovní desky [eco].

Vlastnosti výrobku



- Odpuzuje nečistoty a prach a vytváří tak povrch se snadnou údržbou
- Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
- Trvanlivý, nešpiní se, odolný
- Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1C
- Vytváří tenký ochranný film z vysocehodnotných vosků

Údaje o výrobku

Pojivo	Alkydové pryskyřice
Hustota	Cca 0,85 g/cm ³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	12 - 14
Zápach	Mírný
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.




Certifikáty	➤ DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
Další informace	➤ Pflege von geölten oder mit HWS-112 vorbehandelten Oberflächen und Böden ➤ Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag
Systémové produkty	➤ Vosková lazura (2400) ➤ Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco] (7699)
Přípravné práce	<ul style="list-style-type: none">■ Požadavky na podklad Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic. Vlhkost dřeva: 8-12% Broušení dřeva určeného pro pochozí plochy neprovádějte jemnější než P 100-120 Konečné předbroušení dřeva nábytkových povrchů nebo podobných ploch nesmí být jemnější než P 180■ Příprava podkladu Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte. Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí prostředku Verdünnung & Pinselreiniger. Pro získání barevného odstínu, pokud je to nezbytné, vytvořit základní vrstvu pomocí Voskové lazury (Wohnraum-Lasur) nebo výrobku OB-008.
Zpracování	<ul style="list-style-type: none">■ Podmínky při zpracování Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C. Materiál dobře promíchejte. Naneste tenkou vrstvu pomocí plochého štětce nebo válečkem. Přebytky materiálu odstraňte cca po 20-30 minutách. Pro nábytek použijte gázu nebo lněný hadr. Pro větší plochy použijte případně jednokotoučové stroje s bílým leštícím diskem. Druhý nátěr nanášejte po zaschnutí přes noc, bez mezibrusu. Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.
Upozornění při zpracování	<ul style="list-style-type: none">■ Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín. Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití. Při práci a sušení zajistěte důkladné větrání. Při broušení dřevěných povrchů, ošetřených pomocí tohoto výrobku, noste vždy ochranu dýchacích cest (filtrovou masku P2). Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046). Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte protipožárním způsobem (pod vodou).■ Schnutí Suchý proti prachu: po cca 3 hodinách Suchý na dotek: po cca 6 hodinách Přetíratelný: po schnutí přes noc Plně zatížitelný: po cca 7 dnech Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu. Schnutí je závislé na druhu dřeviny a nasákavosti podkladu. Přebytek materiálu na nesavých místech zpomaluje schnutí, jako i nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu.■ Ředění Připraven k aplikaci
Upozornění	<p>DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků": Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES). Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopy, prach a volné nečistoty. Dle potřeby vytírejte podlahu každý týden vlhkým způsobem. Přidávejte do vody Emulzi na údržbu olejovaných povrchů [eco]. V případě potřeby opravy vyčištěné plochy dodatečně ošetřete. Vodní mapy nebo fleky na nábytku očistěte pomocí brusné ocelové vlny (jemnost 000). Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".</p>
Nářadí / čištění	<ul style="list-style-type: none">■ Štětec z přírodních štětín, plochý štětec, velurový váleček, gázová kulička/bavlněná utěrka bez chloupků, jednokotoučový stroj s bílým leštícím talířem Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců. Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.



Skladování / trvanlivost

Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle směrnice
Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/f): max. 700 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 700 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je prováděné podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.