



BORI LAZURA

OBLAST POUŽITÍ

Na ochranu a dekoraci dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: stavebního nábytku, dřevěného obložení, pergol, zahradních souprav, srubů, zahradních besídek...

VLASTNOSTI

- transparentní nátěr zachovávající dřevu jeho přírodní vzhled
- výborná ochrana před sluncem a ostatními povětrnostními vlivy
- obsahuje vosky zvyšující vodoodpudivost nátěru
- rozměrová stabilita
- saténový nátěrový film
- ekologicky příznivá, bez nepříjemného pachu
- široká paleta barevných odstínů

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	akrylová disperze, voda, transparentní pigmenty
BAREVNE ODSTINY	9 odstínů; více odstínů dle barevných předloh HGMIX
TONOVANÍ	vzájemné míchání standardních odstínů, HGMIX
LESK	hedvábný lesk
HUSTOTA	1,03 g / ml
REDĚNÍ	voda
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(e), 130 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 80 g/l, báze max. 95 g/l.
BALENÍ	standardní odstíny: 0,75 l, 2,5 l; HGMIX : 1 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5 °C až +35 °C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUIT!

NAVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANASENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štetec, váleček	dle potřeby			
nástřík	5-10 %	cca 50 s	1,2-1,5 mm	3-5 barů
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota lazury, vzduchu a objektu minimálně +8 °C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65 %)	suchý na prach cca 30 min, suchý na omak 1 hod, další vrstva po 3-4 hodinách. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 14-16 m ² povrchu. Skutečná spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.			
CISTENÍ NARADÍ	Ihned po použití vodou, zaschlou barvu NITRO ředidlem			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15%, a listnatých stromů 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	VRCHNÍ NATĚR
NOVÉ DŘEVO	vně	broušení, odstraňování nečistot	1x BORI impregnace W	2x BORI lazura
	uvnitř		/	1-2x BORI lazura
	uvnitř- vlhké prostory		1x BORI impregnace W	1-2x BORI lazura
STARÉ NATĚRY	vně	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	/	1-2x BORI lazura
	uvnitř		/	1-2x BORI lazura



POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- **Při pracovní teplotě nižší než +8 °C se nevytvoří nátěrový film.**
- Z důvodu velikého vlivu druhu dřeva na výsledný odstín doporučujeme provést zkoušku odstínu na menším kousku.
- Při obnovování starých nátěrů zvolíme světlejší odstín, než byl použitý původně, nebo původní odstín smícháme s bezbarvým odstínem. Počet vrstev má vliv na odstín – každá vrstva navíc odstín ztmaví.
- Světlé odstíny propouštějí velké množství ultrafialových paprsků, rozkládajících lignin ve dřevě, proto není bezbarvá **BORI lazura** vhodná jako samostatný nátěr dřeva ve venkovním prostředí.
- Při práci používáme štětec z umělých vláken s roztřepenými konečky, umožňující lepší rozlévání barvy nebo váleček z umělých materiálů, který nesaje vodu, čímž se lazura snadněji přenesla na natíraný povrch.
- Po natírání dřeva obsahujícího ve vodě rozpustné, barevné složky (dub, kaštan, suky ve dřevě jehličnanů...), může časem povrch zežloutnout (nejvíce viditelný jev u bílého odstínu).