

## TECHNICKÉ INFORMACE

### Barva na kůži sprej DUPLI-COLOR 150 ml

SRO002, SRO003, SRO004

Barva na kůži v spreji DUPLI-COLOR je určena na kožené a koženkové části automobilu (volant, sedačky, přístrojová deska, obložení, potahy), opravy kožené a koženkové obuvi, kožených sedaček a batožiny. Barva opravuje a obnovuje lesk kůže a koženky. Je stála, pružná a neodlupuje se.

#### Oblast použití

- Kožený volant, koženkový volant
- Přístrojová deska
- Obložení dveří
- Obložení sedadel
- Kožené sedačky, koženkové sedačky
- Kožená obuv, koženková obuv
- Kožené kufry, kožená a koženková zavazadla

#### Kvalita a vlastnosti

- Vynikající barva na opravy a obnovení lesku kůže, koženky a některých syntetických materiálů
- Dlouhodobě si zachovává hedvábný lesk (pololesk)
- Má vynikající přilnavost
- Je pružný
- Neodlupuje se
- Používá se bez základní barvy
- Výsledný nátěr zachovává původní strukturu podkladu

#### Fyzikální a chemické parametry

- **Zápach:** po rozpouštědlu
- **Odstín:** černý, hnědý, bílý
- **Stupeň lesku:** lesklý
- **Vydatnost:** V závislosti na materiálu a odstínu podkladu stačí 150 ml na cca 0,4 – 0,6 m<sup>2</sup>
- **Doba schnutí (při teplotě 20°C a 50% relativní vlhkosti):**
  - *proti prachu:* po cca 10 min.
  - *nelepivý:* po 15 - 20 min.
- Doba schnutí závisí na teplotě prostředí, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy.
- **Skladovatelnost:** 10 let při vhodných skladovacích podmínkách, t.j. při teplotě 10 - 25°C a relativní vlhkosti max. 60%.
- **Balení:** 150 ml

## PRACOVNÍ POSTUP

### Příprava povrchu

- Opravovaný povrch zbavte zbytků mastnoty anebo krému pomocí např. BODY 770 ANTISIL odmašťovač ve spreji anebo technického benzínu.
- Povrch osušte.

### Aplikace

- Před použitím se ujistěte, že **barva na kůži ve spreji DUPLI-COLOR** má pokojovou teplotu (20 – 25°C) a minimálně 2 min. jím dobře potřeste.
- Na málo viditelném místě naneste zkušební nátěr.
- **Barvu na kůži ve spreji DUPLI-COLOR** stříkejte v několika tenkých vrstvách (min. 2 vrstvy) ze vzdálenosti cca 25 – 30 cm v intervalu 3 - 5 min. mezi jednotlivými vrstvami. Využijte patentovaný stříkací nástavec na sprej SAFEWORLD CanGun1 a dosáhněte profesionálního výsledku!

### Další kroky

- V případě potřeby po zaschnutí nátěr jemně přebruste (brusný papír č. 400 – 800) a naneste ještě jednu vrstvu.
- Není potřebné leštit.